

REKON Disperze stavební S 2802 A 1:15

REKON Disperze stavební S 2802 A 1:15 je jednosložkový speciální přípravek na bázi styrenakrylátového kopolymeru, určený jako penetrace savých minerálních podkladů a pojivo do vápenných, cementových a nastavovaných malt, také vhodný do polymerbetonu.

Charakteristika:

- " okamžitě a snadno použitelný
- " zlepšuje vlastnosti stavebních směsí
- " jako penetrace zvyšuje odolnost betonů a omítek vůči otěru, odolnost vůči UV záření a chemickým látkám
- " jako příměs zvyšuje pevnost, pružnost a odolnost materiálů vůči vlhku
- " výrobek není přísadou do malt pro zdění dle ČSN EN 934-3 a není přísadou do betonu dle ČSN EN 934-2.
- " použití do interiéru i exteriéru
- " vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001

Příklady použití:

- ✓ impregnace betonů pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
- ✓ penetrace zdiva pod interiérové a fasádní nátěry za účelem zvýšení přilnavosti
- ✓ penetrace betonových podkladových vrstev, starých opravovaných betonových desek balkónů, teras a jiných součástí stavby
- ✓ impregnace fasádních nátěrů pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
- ✓ příměs do cementových malt a betonů

Technická data:	Báze:	disperze styrenakrylátových kopolymerů, přísady zlepšující vlastnosti
	Konzistence:	kapalina
	Obsah sušiny:	12,5 %
	Měrná hmotnost:	1,01 kg/l
	Soudržnost:	1,5 MPa (ČSN EN 1542)
	Ředění:	vodou 1:1 až 1:15
	Dávkování:	dle způsobu použití – viz níže
	Doba vytvrzení:	8 – 12 hod (v závislosti na teplotě)
	Přetíratelnost:	po úplném zaschnutí přetíratelný
	Barva:	bílá
	Skladovatelnost:	min. užitná doba je 24 měsíců od data výroby při skladování v původním uzavřeném balení a teplotách +5°C až +25 °C

Podklad: Pro penetrace a impregnace musí být podklad suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a volných částic.

Pracovní postup: Pro penetraci a impregnaci nanášejte na předem připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním.

1. Penetrace savých podkladů - Lze penetrovat jakkoliv savý podklad. Doporučujeme penetrovat podklad suchý, u matně vlhkých podkladů se snižuje účinek. Disperzi stavební S 2802 A 1:15 ředíme vodou v poměru 1:1 až 1:15 (u velmi savých podkladů je vhodnější vyšší ředění a penetraci opakovat). Takto ošetřený podklad (např. beton) má zvýšenou pevnost, je bezprašný a lze ho dále upravovat libovolnými nátěry.

S 2802 A penetrace 1:15

- 2. Uzavírací nátěr na beton** – bezprašná úprava. K jednomu objemovému dílu Disperze stavební S 2802 A 1:15 přidáme 2 díly vody a po promíchání 1-1,5 dílu cementu. Důkladně promícháme a směs nanášíme na podklad impregnovaný podle bodu 1.
- 3. Příprava lepidla na obklady a dlažbu** – smícháme dva díly suchého prosetého písku a jeden díl portlandského cementu. Za stálého míchání přidáváme zředěnou Disperzi stavební S 2802 A 1:15 v poměru 1 : 1-2 a doplníme vodou na požadovanou konzistenci. Obklad ani dlažbu předem nenamáčíme!
- 4. Příprava polymerové malty** – na 100 kg vápenného hydrátu přidáme 10 kg Disperze stavební S 2802 A 1:15 a doplníme vodu na požadovanou konzistenci. Takto upravená malta má zvýšenou pružnost a přídržnost k podkladu. Je vhodná do zdiva a k podmazávání střešních hřebenových krytin.

Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad.

Balení:

obsah	kusů na paletě	poznámka
1 kg	432	plastové láhve
3 kg	108	
5 kg	96	
10 kg	48	kanystry
20 kg	15	
50 kg	6	kontejner IBC
1000 kg	1	

Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

První pomoc: Při požití vypláchnout ústa, dát vypít asi půl litru vody a vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou nejméně 15 min. a vyhledat lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky odstranit prosáklý oděv, kůži omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře a ukázat tento obal.

Bezpečnost: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, v případě aplikace postříkem brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ekologie: Nespotřebované zbytky nechejte na vzduchu ztvrdnout a odložte na místo určené obcí k odkládání odpadu. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci.

Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.